

FELDSPAT: BEA-2

Chemische Analyse

Glühverlust (LOI)	1,10 %	maxi
SiO ₂	73,97 %	+/- 2,0 %
Al ₂ O ₃	13,69 %	+/- 0,8 %
Fe ₂ O ₃	0,40 %	+/- 0,04 %
MgO	0,15 %	maxi
CaO	0,15 %	maxi
Na ₂ O	0,44 %	+/- 0,04 %
K ₂ O	10,00 %	+/- 0,5 %
TiO ₂	0,10 %	maxi

Mineralanalyse

Kaolinit	7 %
Orthoklas	59 %
Quarz	32 %
Sonstige	2 %

Wassergehalt	0-4 mm	8,00 %	+/- 2,0 %
--------------	--------	--------	-----------

Die angegebenen Zahlenwerte sind gewissenhaft ermittelt und stellen Durchschnittswerte dar.