

FELDSPAT: HP-1

Chemische Analyse

Glühverlust (LOI)	1,10 %	maxi
SiO ₂	73,63 %	+/- 2,0 %
Al ₂ O ₃	13,85 %	+/- 0,8 %
Fe ₂ O ₃	0,21 %	+/- 0,03 %
MgO	0,08 %	maxi
CaO	0,15 %	maxi
Na ₂ O	0,42 %	+/- 0,04 %
K ₂ O	10,46 %	+/- 0,5 %
TiO ₂	0,10 %	maxi

Mineralanalyse

Kaolinit	6 %
Orthoklas	62 %
Quarz	31 %
Sonstige	1 %

Wassergehalt	0-4 mm	8,00 %	+/- 2,0 %
--------------	--------	--------	-----------

Die angegebenen Zahlenwerte sind gewissenhaft ermittelt und stellen Durchschnittswerte dar.