

FELDSPAT: M-21

Chemische Analyse

Glühverlust (LOI)	0,88 %
SiO ₂	73,51 %
Al ₂ O ₃	11,27 %
Fe ₂ O ₃	0,21 %
MgO	0,86 %
CaO	1,98 %
Na ₂ O	3,12 %
K ₂ O	8,11 %
TiO ₂	0,06 %

Die angegebenen Zahlenwerte sind gewissenhaft ermittelt und stellen Durchschnittswerte dar.