

## FELDSPAT: M-297

### Chemische Analyse

---

Glühverlust (LOI)	2,49 %
SiO <sub>2</sub>	70,91 %
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	13,44 %
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,26 %
MgO	0,08 %
CaO	2,09 %
Na <sub>2</sub> O	0,42 %
K <sub>2</sub> O	10,23 %
TiO <sub>2</sub>	0,08 %

Die angegebenen Zahlenwerte sind gewissenhaft ermittelt und stellen Durchschnittswerte dar.