

FELDSPAT: M-297

Chemische Analyse

Glühverlust (LOI)	2,49 %
SiO ₂	70,91 %
Al ₂ O ₃	13,44 %
Fe ₂ O ₃	0,26 %
MgO	0,08 %
CaO	2,09 %
Na ₂ O	0,42 %
K ₂ O	10,23 %
TiO ₂	0,08 %

Die angegebenen Zahlenwerte sind gewissenhaft ermittelt und stellen Durchschnittswerte dar.