

FELDSPAT: M-382

Chemische Analyse

Glühverlust (LOI)	1,02 %
SiO ₂	72,87 %
Al ₂ O ₃	13,69 %
Fe ₂ O ₃	0,38 %
MgO	0,40 %
CaO	1,18 %
Na ₂ O	0,48 %
K ₂ O	9,89 %
TiO ₂	0,09 %

Die angegebenen Zahlenwerte sind gewissenhaft ermittelt und stellen Durchschnittswerte dar.