

FELDSPAT: M-440

Chemische Analyse

Glühverlust (LOI)	0,26 %
SiO ₂	70,33 %
Al ₂ O ₃	17,59 %
Fe ₂ O ₃	0,13 %
MgO	0,18 %
CaO	0,86 %
Na ₂ O	10,02 %
K ₂ O	0,33 %
TiO ₂	0,30 %

Die angegebenen Zahlenwerte sind gewissenhaft ermittelt und stellen Durchschnittswerte dar.