

## NATRONFELDSPAT: M-443

### Chemische Analyse

---

Glühverlust (LOI)	0,23 %
SiO <sub>2</sub>	70,68 %
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	17,13 %
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,09 %
MgO	0,05 %
CaO	0,73 %
Na <sub>2</sub> O	10,48 %
K <sub>2</sub> O	0,47 %
TiO <sub>2</sub>	0,14 %

Die angegebenen Zahlenwerte sind gewissenhaft ermittelt und stellen Durchschnittswerte dar.