

NATRONFELDSPAT: M-443

Chemische Analyse

Glühverlust (LOI)	0,23 %
SiO ₂	70,68 %
Al ₂ O ₃	17,13 %
Fe ₂ O ₃	0,09 %
MgO	0,05 %
CaO	0,73 %
Na ₂ O	10,48 %
K ₂ O	0,47 %
TiO ₂	0,14 %

Die angegebenen Zahlenwerte sind gewissenhaft ermittelt und stellen Durchschnittswerte dar.