

FELDSPAT: M-560

Chemische Analyse

| | |
|--------------------------------|---------|
| Glühverlust (LOI) | 0,95 % |
| SiO ₂ | 73,79 % |
| Al ₂ O ₃ | 13,35 % |
| Fe ₂ O ₃ | 0,23 % |
| MgO | 0,26 % |
| CaO | 0,55 % |
| Na ₂ O | 1,07 % |
| K ₂ O | 9,73 % |
| TiO ₂ | 0,07 % |

Die angegebenen Zahlenwerte sind gewissenhaft ermittelt und stellen Durchschnittswerte dar.