

FELDSPAT: M-583

Chemische Analyse

Glühverlust (LOI)	0,99 %
SiO ₂	73,76 %
Al ₂ O ₃	14,39 %
Fe ₂ O ₃	0,43 %
MgO	0,13 %
CaO	0,24 %
Na ₂ O	1,60 %
K ₂ O	8,39 %
TiO ₂	0,07 %

Die angegebenen Zahlenwerte sind gewissenhaft ermittelt und stellen Durchschnittswerte dar.