

## FELDSPAT: M-583

### Chemische Analyse

---

Glühverlust (LOI)	0,99 %
SiO <sub>2</sub>	73,76 %
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	14,39 %
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,43 %
MgO	0,13 %
CaO	0,24 %
Na <sub>2</sub> O	1,60 %
K <sub>2</sub> O	8,39 %
TiO <sub>2</sub>	0,07 %

Die angegebenen Zahlenwerte sind gewissenhaft ermittelt und stellen Durchschnittswerte dar.