

FELDSPAT: M-606

Chemische Analyse

Glühverlust (LOI)	0,93 %
SiO ₂	73,54 %
Al ₂ O ₃	12,30 %
Fe ₂ O ₃	0,24 %
MgO	0,50 %
CaO	1,21 %
Na ₂ O	1,97 %
K ₂ O	9,23 %
TiO ₂	0,08 %

Die angegebenen Zahlenwerte sind gewissenhaft ermittelt und stellen Durchschnittswerte dar.