

## FELDSPAT: M-606

### Chemische Analyse

---

Glühverlust (LOI)	0,93 %
SiO <sub>2</sub>	73,54 %
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	12,30 %
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,24 %
MgO	0,50 %
CaO	1,21 %
Na <sub>2</sub> O	1,97 %
K <sub>2</sub> O	9,23 %
TiO <sub>2</sub>	0,08 %

Die angegebenen Zahlenwerte sind gewissenhaft ermittelt und stellen Durchschnittswerte dar.