

FELDSPAT: M-89

Chemische Analyse

Glühverlust (LOI)	1,02 %
SiO ₂	73,14 %
Al ₂ O ₃	16,07 %
Fe ₂ O ₃	0,48 %
MgO	0,09 %
CaO	0,45 %
Na ₂ O	4,31 %
K ₂ O	4,36 %
TiO ₂	0,08 %

Die angegebenen Zahlenwerte sind gewissenhaft ermittelt und stellen Durchschnittswerte dar.