

## FELDSPAT: BEA-2

### Chemische Analyse

---

Glühverlust (LOI)	1,10 %	maxi
SiO <sub>2</sub>	73,97 %	+/- 2,0 %
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	13,69 %	+/- 0,8 %
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,40 %	+/- 0,04 %
MgO	0,15 %	maxi
CaO	0,15 %	maxi
Na <sub>2</sub> O	0,44 %	+/- 0,04 %
K <sub>2</sub> O	10,00 %	+/- 0,5 %
TiO <sub>2</sub>	0,10 %	maxi

### Mineralanalyse

---

Kaolinit	7 %
Orthoklas	59 %
Quarz	32 %
Sonstige	2 %

Wassergehalt	0-4 mm	8,00 %	+/- 2,0 %
--------------	--------	--------	-----------

Die angegebenen Zahlenwerte sind gewissenhaft ermittelt und stellen Durchschnittswerte dar.