

## FELDSPAT: M-21

### Chemische Analyse

---

Glühverlust (LOI)	0,88 %
SiO <sub>2</sub>	73,51 %
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	11,27 %
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,21 %
MgO	0,86 %
CaO	1,98 %
Na <sub>2</sub> O	3,12 %
K <sub>2</sub> O	8,11 %
TiO <sub>2</sub>	0,06 %

Die angegebenen Zahlenwerte sind gewissenhaft ermittelt und stellen Durchschnittswerte dar.