

FELDSPAT: M-610

Chemische Analyse

Glühverlust (LOI)	1,00 %
SiO ₂	70,61 %
Al ₂ O ₃	13,61 %
Fe ₂ O ₃	0,23 %
MgO	0,78 %
CaO	4,35 %
Na ₂ O	0,33 %
K ₂ O	8,96 %
TiO ₂	0,13 %

Die angegebenen Zahlenwerte sind gewissenhaft ermittelt und stellen Durchschnittswerte dar.