

FELDSPAT: M-612

Chemische Analyse

Glühverlust (LOI)	0,95 %
SiO ₂	72,96 %
Al ₂ O ₃	12,17 %
Fe ₂ O ₃	0,22 %
MgO	0,63 %
CaO	1,46 %
Na ₂ O	2,31 %
K ₂ O	9,22 %
TiO ₂	0,08 %

Die angegebenen Zahlenwerte sind gewissenhaft ermittelt und stellen Durchschnittswerte dar.