

## FELDSPAT: M-89

### Chemische Analyse

---

Glühverlust (LOI)	1,02 %
SiO <sub>2</sub>	73,14 %
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	16,07 %
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,48 %
MgO	0,09 %
CaO	0,45 %
Na <sub>2</sub> O	4,31 %
K <sub>2</sub> O	4,36 %
TiO <sub>2</sub>	0,08 %

Die angegebenen Zahlenwerte sind gewissenhaft ermittelt und stellen Durchschnittswerte dar.